

脱模剂 Release Agent BR 2123

● 化学名称/组成

Release Agent 2123是长链烷基、苯基改性的有机硅乳液。

● 概述

Release Agent 2123是一种长链烷基芳基硅油乳液，在稀释和剪切条件下，乳液能够保持良好的稳定性。容易与其他脱模助剂配合使用。

可用于橡胶、塑料和特定金属(铝、锌和镁合金)的脱模，特别适用于铝和铝合金的模制、压铸及挤出。适合于需要进行后加工物件的脱模。对于待涂敷、上漆、粘结或电镀的零件具有良好的脱模效果。

● 技术数据/特性（不作为产品规格）

以下为典型数据，不应被视为规格

外观： 乳白色液体

固含量： **50%**

pH 值： **6.0-9.0**

离子性： 非离子

稀释剂： 水

产品特性

1. 热稳定性好
2. 再涂性佳
3. 流平性佳
4. 润滑性能好
5. 复配性能佳
6. 用量少，性能价格比优异

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。
客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

使用建议

Release Agent 2123用于脱模剂用途时，与常规有机硅乳液用作脱模剂时的处理方法一致。

危险物分类

以下资料：危险物条例和运输条例的分类和标记 储存和装卸的保护措施事故和火灾时的措施毒性和生态效应在我们的安全数据手册中可找到。

● 使用须知

为了安全使用，请在使用前阅读产品资料及产品安全数据表和包装标签，以及任何生理和卫生危害资料。

● 储存

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，冬季贮运时应采取一定的防冻措施（如遇冰冻，化冻后加以适当的搅拌可以继续使用）。建议贮存温度为 2~35℃。

有效期：12个月（在规定的储运条件下）。

包装

200 公斤/桶

-
- 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。