

## 真石漆乳液 Stone Finish Latex 6880

### 【产品特性】

6880 系无乳聚合的苯丙真石漆乳液，本产品涂膜耐水性好、抗泛白、恢复性好、漆膜硬度高、对砂子的粘结力强。6880 对彩砂有良好的润湿能力，真石漆质感强，特别适用于中低档真石漆、质感涂料（砂胶漆）等的制备。

### 【技术参数】

外观	乳白色液体	固含量 %	47±1
PH	7—9	Tg °C	35
粘度 cp.s	<4000	MFT °C ≤	20
机械稳定性	优	钙离子稳定性	通过
真石漆耐水性（室温干燥 24h、泡水 24h）	不泛白或泛白可恢复	（0.5% CaCl <sub>2</sub> 溶液：6880= 1： 4 ，24h）	

### 【特别提示】

1. 本产品从外观上看不带蓝光、粘度也低，主要是专业乳化剂作用的结果，对产品质量无影响。
2. 本产品 Tg 较高、但成膜温度并不高（20℃），无需加入过多成膜助剂、以免影响涂层干燥和耐水性。
3. 本产品应于 5-35℃ 之间储存，应避免敞口存放和日光暴晒。
4. 本品自包装之日起有效期为半年

### 安全：

必须遵守国家有关化学品处理的正常防护和工业卫生方面的法规、规定。生产场地必须具备良好的安全措施，作业人员必须配备劳动防护服和必要的器材。

与安全有关的产品信息请参阅 6880 MSDS 文件。按照我们多年来的已有经验和我们能够得到的其他资料，只要将 6880 用于预期的目的，并遵守已制定规程和作业书，那么 6880 不会对生命健康构成威胁。

根据国家标准和我们已掌握的资料 6880 不属于化学危险品，它不包含任何已达到需要明确标示浓度的有害成分。但 6880 仍然属于化学品原料，不属于食品和个人防护用品。

●所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。